Type of Test	Test Method	Aramco Ultra 4 Typical	Aramco Ultra 8 Typical
Appearance	Visual	C&B	C&B
Kinematic Viscosity @ 40 ^{0} C, cSt	D 445	19.7	41.10
Kinematic Viscosity @ 100 ^{0} C, cSt	D 445	4.27	7.1
Viscosity Index	D 2270	124	134
Saturates, wt%	D 2007	>99	>99
Sulfur, wt ppm	D 5453	1	<1.0
Noack Volatility, wt%	D 5800	14.7	4.0
CCS Viscosity @ -30 ^{0} C, mPa-s	D 5293	1,500	6,300
Pour Point, ^{0} C	D 5950	-20	-14
Density @ 15 ^{0} C, Kg/L	D 4052	0.8350	0.8425
Saybolt Color	D 156	+30	+30
Color ASTM	D 1500	L0.5	L0.5
Flash Point COC, ^{0} C	D 92	220	250
Copper Corrosion 100 ^{0} C 3hrs	D 130	1b	1b
Total Acid Number, mgKOH/g	D 974	L0.01	L0.01
Aromatics, wt%	D 2007	<1	<1